

QuaPro 7P WOG CP-AIR

Zelfklevend 75 mic. polymeer vinyl met hoge opaciteit. Deze folie is voorzien van een permanente airchannels klever en een dubbelzijdige PE liner. Aanbevolen voor een brede waaier van korte en middellange toepassingen op vlakke of licht gebogen oppervlakken. Licht en bubbelvrij aan te brengen.

Kenmerken en unieke eigenschappen

- Witte blackout klever
- Droog aanbrenge
- Prijsgunstig product

Technische informatie

Folie dikte	75 mic.
Opaciteit	99,05%
Glansgraad 60°	≥65
Klevertype	BASF® UV, AIR
Hechting 20 min.	>8N/25mm
Hechting 24 uur	>14N/25mm
Type liner	dubbel PE
Liner gewicht	140 g/m ²
Aanbrengtemp.	minimaal 5°
Gebruikstemp.	-40° tot +80°
Levensduur	5-7 jaar
Houdbaarheid	1 jaar

Formaten

1370mm x 50m
1600mm x 50m

Artikel code

PP6183-1370/50
PP6183-1600/50

Verwerkingsinstructies

Minimum aanbrengtemperatuur:
+10°C. Enkel droog aanbrenge.

Printer compatibiliteit

Eco-Solvent Latex UV Waterbased

Certificeringen

Brandvertragend:
EN 13501-1 - B-s1, d0

Aanbevolen laminaat

PL641 glanzend, PL645 mat

Pixia B.V.

De Limiet 19
4131 NR Vianen
+31 (0) 30 - 303 9900
info@pixia.nl

